

VOORSTELLING

BESCHRIJVING

Synthetisch hars in emulsie, kleurloos, zonder oplosmiddelen die na droging de opstijgingen van luchtbellen stopt.

TOEPASSINGSGBIEDEN

Binnen.

Primer en hechtingsbrug voor MORTEX[®] COLOR 2- N, F1, F2, F3, F4 en BEALSTONE[®] en dergelijke producten.

Verharder en fixeermiddel voor poreuze en absorberende ondergronden (berapingen, coatings, pleister, metselwerk in kalkhoudende-lemige zandsteen, terra cotta, vezelcement, beton, schuimbeton, mortels, oude verflagen die zeer goed hechten).

VOORDELEN

- Zonder oplosmiddelen
- Verhindert dat luchtbellen opstijgen.

TECHNISCHE KENMERKEN

IDENTIFICATIEGEGEVENS	
Toestand	Vloeibaar
Uitzicht	Melk
Kleur	Witachtig
Geur	Kenmerkend
Volumemassa NBN EN 1015-10	1066 kg/m ³
Volumegewicht (bij 20°C)	1,066 kg/L
Verpakking	Bussen van 5 L netto Flessen van 1 L netto
Opslag	6 maanden op een droge plek en vorstvrij zonder contact met de vloer in de gesloten oorspronkelijke verpakking. Laat de producten nooit in volle zon.
VOS-gehalte	< 0,0025%
Douane classificatie	39 09 50 90
AANBRENGGEGEVENS	
Rendement	100 tot 150ml/m ² volgens de poreusheid van de oppervlak
Aanbrengtemperatuur	min. +5°C tot max. +30°C
Luchtvochtigheid	min. 65% en max. 90% Het gebruik van toestellen die de luchtvochtigheid 1 week voor en na het werk evenals tijdens de aanbrenging, kunnen droogmaken (vochtopsloper, klimaatregeling,...) is verboden.
Vochtigheid van de ondergrond	< 3%
Droogtijd (bij 20°C)	Vingerdroog: 2u Volledig droog: 6 tot 8u

TOEPASSING

ONDERGROND EN VOORBEREIDING

De ondergrond moet gezond, droog voor en na de plaatsing, schoon, mat en niet vetig zijn. Hij moet hard, vorstvast en krijtvast zijn.

Verwijder elk niet of zwak hechtend deel evenals elke substantie die de hechting kan schaden.

Raadpleeg de wettelijke vermelding aan het einde van het document

Pagina nr.1 - Deze technische fiche bevat 3 pagina('s) - Uitgave NF 2/11/16 - Deze uitgave annuleert alle vorige.

Zorgvuldig het stof verwijderen.

Op het ogenblik van de toepassing mag er geen water op het oppervlak blijven staan.

VOORBEREIDING VAN HET MENGSEL

RESIDUR is kant-en-klaar en wordt als dusdanig aangebracht.
Voor gebruik goed mengen.

VERWERKING

RESIDUR wordt in één laag met de borstel, met het penseel of met een rol aangebracht.

VARIA

REINIGING VAN HET GEREEDSCHAP

Het natte product wordt met water gereinigd.

WAARSCHUWINGEN

Het werk moet beschermd worden tegen regen, zon, wind en vorst totdat ze volledig droog.

Het wordt sterk afgeraden om het product aan te brengen op ondergronden die zouten (natriumsulfaat, nitraten, calcium,...) bevatten.

Breng het product niet aan wanneer er vochtigheid in de ondergrond aanwezig is.

ADVIES

Volg de plaatsingsprotocollen volgens de bestemming van het product. Gebruik nooit andere producten dan deze die in deze technische fiche vermeld worden om elk risico op wanorde te vermijden.

Gebruik voor eenzelfde werf en per type product altijd producten met hetzelfde lotnummer.

MILIEU

Geef alles af in een gespecialiseerd afvalcontainerpark.

VEILIGHEID

Bescherm huid en ogen. Bij contact met de ogen of bij een open wonde, onmiddellijk en overvloedig met schoon water spoelen. Bij problemen, een specialist raadplegen.

Raadpleeg de veiligheidsfiche die beschikbaar is op aanvraag of op www.beal.be

WETTELIJKE VERMELDING

De nota, en in het bijzonder de aanbevelingen in verband met de toepassing en het uiteindelijke gebruik van de producten worden te goeder trouw verstrekt en zijn gebaseerd op de kennis en de ervaring die de Vennootschap BEAL tot op heden in verband met zijn producten verworven heeft wanneer ze op de juiste wijze opgeslagen en gehanteerd worden en onder normale omstandigheden worden toegepast. In de praktijk zijn de verschillen tussen materialen, substraten en specifieke omstandigheden op de site van die aard dat deze informatie of elke geschreven aanbeveling of gegeven raadgeving geen enkele andere commerciële kwaliteitsgarantie inhoudt dan de wettelijke garantie op verborgen gebreken. Onze verantwoordelijkheid kan op geen enkele manier ingeroepen worden indien de toepassing niet conform is aan onze inlichtingen. Alle gegevens en informatie in verband met de geschiktheid en de toepassing ontheffen de klant niet van de noodzaak om zijn eigen controles en proeven uit te voeren. Alle bestellingen worden aanvaard onder voorbehoud van

Raadpleeg de wettelijke vermelding aan het einde van het document

Pagina nr.2 - Deze technische fiche bevat 3 pagina('s) - Uitgave NF 2/11/16 - Deze uitgave annuleert alle vorige.

BEAL INTERNATIONAL S.A.

Z.I. NOVILLE-LES-BOIS • RUE DU TRONQUOY 8 • 5380 FERNELMONT • BELGIUM
T. +32 (0) 81 83 57 57 • F. + 32 (0)81 83 57 67 • RPM NAMUR • TVA BE 0414 592 153
INFO@BEAL.BE • WWW.BEAL.BE





RESIDUR BEAL PRODUCTS
**Primer en hechtingsbrug voor MORTEX[®],
BEALSTONE[®] systemen en dergelijke producten**

onze geldende Algemene Verkoopvoorwaarden. De gebruikers moeten de meest recente versie van de nota die op het betrokken product betrekking heeft raadplegen, die hen op aanvraag overhandigd zal worden.

Raadpleeg de wettelijke vermelding aan het einde van het document

Pagina nr.3 - Deze technische fiche bevat 3 pagina('s) - Uitgave NF 2/11/16 - Deze uitgave annuleert alle vorige.

BEAL INTERNATIONAL S.A.

Z.I. NOVILLE-LES-BOIS • RUE DU TRONQUOY 8 • 5380 FERNELMONT • BELGIUM
T. +32 (0) 81 83 57 57 • F. + 32 (0)81 83 57 67 • RPM NAMUR • TVA BE 0414 592 153
INFO@BEAL.BE • WWW.BEAL.BE

