

Exterior Wood Primer



Beschermt naaldhout tegen schimmel

Exterior Wood Primer is een primer op waterbasis voor het voorbehandelen van o.a. gevels, vensters, hekken en carports. Het product beschermt het hout en verbetert de hechting en duurzaamheid van een volgende oppervlaktebehandeling. Exterior Wood Primer is zeer geschikt voor vuren, accoya, lariks, den, eik en niet-geïmpregneerd naaldhout.

- Vermindert scheuren en aantasting van hout
- Verlengt de levensduur van hout
- Beschermt het hout tegen vocht
- Ideaal voor alle zacht hout en kwetsbaar hout

Toepassingsgebied

Voor nieuw en oud hout. Zeer geschikt voor spar, accoya, lariks, dennen, eiken en onder druk geïmpregneerd hout. Optimale duurzaamheid wordt bereikt door regelmatige reiniging en correcte behandeling, afhankelijk van de constructie, de staat van het hout en wind en weer. Controleer jaarlijks de behandelde oppervlakken. Herstel eventuele schade onmiddellijk.

Gebruik

Vorbereiding

Maak het oppervlak goed schoon met WOCA Exterior Wood Cleaner. Het oppervlak moet volledig droog en stofvrij zijn, zonder vuil en algen. Nieuw hout moet zo snel mogelijk worden behandeld. Kan ook worden gebruikt als voorbehandeling voor eerder geolied hout dat verweerd is. De behandeling met Exterior Wood Primer moet worden uitgevoerd bij droog weer, bij een temperatuur tussen 15-30 °C. Vermijd direct zonlicht en intense hitte. De vochtigheidsgraad van het hout mag max. 17% bedragen.

Vergeet niet

Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.

Behandeling

Het product goed schudden. Breng Exterior Wood Primer onverdund met een borstel of rol aan. Het is belangrijk dat het product grondig en gelijkmatig wordt aangebracht. Begin met de uiteinden van het hout. Laat hout hout minstens 24 uur drogen vóór het behandelen.

Opmerking

Exterior Wood Primer is een voorbehandelingsproduct, het oppervlak moet

dus binnen 14 dagen worden behandeld met WOCA Exterior Wood Oil. Zorg dat u de container na gebruik goed hebt afgesloten. Controleer de behandelde oppervlakken jaarlijks. Repareer onmiddellijk beschadigingen. De optimale duurzaamheid wordt bereikt door regelmatige reiniging en correcte behandeling, afhankelijk van de constructie, de staat van het hout en wind en weer.

Droogtijden

Droogtijden: 24 uur bij 20°C

Technische gegevens

VOS: 10 g/l, maximale grenswaarde (A/g (VB)): 30 g/l.

Dichtheid: 1.00-1.10 g/ml.

Houdbaarheid: 3 jaar

Verwerkingstemperatuur: +15-30°C en ca. 50% luchtvochtigheid.

Verbruik: 10-15 m²/L

Kleuren: Naturel

Reiniging gereedschap: Gebruik warm water

Bewaren: +5-25°C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan hittebronnen (bijv. zonlicht). Bewaar vorstvrij tijdens de winter en koel in de zomer.

Verpakking: 2.5 L

Viscositeit: 15-20 Twe. DIN Cup 4

Vochtgehalte: The moisture content of the wood must not exceed 17%.

Lucht: Zwak

Drogestofgehalte: 10-20%

Mengverhouding: Klaar voor gebruik. Niet verdunnen.

Onderhoud en bijbehorende producten

Reiniging en onderhoud

NB: Exterior Wood Primer is een voorbehandelingsproduct, het oppervlak moet dus binnen 14 dagen worden behandeld met WOCA Exterior Wood Oil. Zorg dat u de container na gebruik goed hebt afgesloten. Controleer de behandelde oppervlakken jaarlijks. Repareer onmiddellijk beschadigingen. De optimale duurzaamheid wordt bereikt door regelmatige reiniging en correcte behandeling, afhankelijk van de constructie, de staat van het hout en wind en weer.

WOCA Denmark A/S
Tværvej 6
DK - 6640 Lunderskov
+45 9958 5600
info@wocadenmark.com
wocadenmark.com

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/ productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.