

## ProAqua Parketlak - zijdeglanzend

### **1. Beschrijving:**

Kleurloze, waterverdunbare, lak voor het aflakken van houten oppervlakken in huis. Deze lak kan gebruikt worden voor het gronderen of lakken van sterk belaste oppervlakken zoals vloeren. De lak is lichtvast en sterk hechtend. De Ecotec ProAqua parketlak is vrij van formaldehyde. Kan dmv mixsysteem ingekleurd worden.

### **2. Inhoud & kleur:**

0,10L	2-3581
1L	2-3586
2,5L	2-3583
10L	2-3584

### **3. Verbruik:**

Ca. 65-75ml/m<sup>2</sup>, 13-15m<sup>2</sup>/L naargelang ondergrond en laagdikte.

### **4. Kleur:**

Kleurloos, benadering van NCS Standaard inkleurbaar.

### **5. Verdunningsmiddel:**

Water. (maximaal 3%)

### **6. Droogtijd - Verwerkingstijd:**

Naar gelang de temperatuur en de luchtvochtigheid: stofdroog na 1 uur; overschilderbaar na 2u. De 3<sup>e</sup> laag na minimum 6 uur aanbrengen. Uitgehard na ca.1week  
Te dikke lagen kunnen de droogtijd sterk beïnvloeden. Niet onder 15°C toepassen.

### **7. Waar gebruiken:**

Zeer geschikt voor het behandelen van zwaar belaste oppervlakken zoals planken vloeren, trappen of parket. Ecotec ProAqua parketlak is ook toe te passen op maathoudend elementen zoals vensters, deuren, werkbladen, speelgoed of meubelen.

### **8.Eigenschappen:**

#### **Technisch :**

Zeer goed vulvermogen en sterk watervast. Hoge en langdurige hardheid.

#### **Biologisch:**

Bij correct gebruik is de ProAqua parketlak onschadelijk voor mens en natuur.

### **9. Toepassing:**

#### **9.1 Voorbereiding**

Voor gebruik goed oproeren. Bij looizuurhoudende of harshoudende houtsoorten eerst een test uitvoeren om na te gaan of er geen uitbloedingen kunnen ontstaan.

De ondergrond moet proper, droog en vetvrij zijn. Oude loszittende verflagen dienen verwijderd te worden. Vastzittende verflagen goed opschuren. Steeds vooraf opschuren met K180. Olie- of harshoudend hout moet grondig ontvet worden.

### **9.2 Verwerking**

Als grondlaag wordt 1 laag Ecotec ProAqua parketlak met een borstel of kortharige lakrol aangebracht hierbij dient de richting van de houtnerf gevolgd te worden. – mag verdund worden met max.3% water. Na grondige droging opschuren (K320) Afwerken met 2 dunne lagen onverdunde lak. Tussen de verschillende lagen telkens opschuren met schuurpapier K 320.

De Ecotec parketlak is door zijn hardheid niet geschikt voor kurkvloeren.

### **10. Materiaal:**

Goede verwerking met borstel of rol. Materiaal na gebruik met lauw water en zeep reinigen.

### **11. Stockering:**

Koel en droog maar wel vorstvrij. Reeds geopende potten zeer goed sluiten.

### **12. Samenstelling**

Water, kiezelzuur, huidverhinderingsmiddel, reinacrylaat, Butoxyethanol, methylpyrrolidon, conserveringsmiddel.

Ecotec ProAqua parketlak voldoet aan de normen van EN71 deel 3 veilig voor kinderspeelgoed

DIN 53160 zweet en spekselvast.

DIN 68861 deel 1B weerstand tegen chemische stoffen. (uitgezonderd sterk kleurende proefmiddelen)

Viscositeit (bij 20°C): 70sec. bij 4mm. Din beker

### **13 Veiligheidsvoorschriften:**

Ook niet giftige verven dienen voor kinderen onbereikbaar te zijn. Tijdens de werkzaamheden steeds goed verluchten.

R20/21/22 Schadelijk bij inname en contact met de huid. R36/38 Irriteert de ogen en huid; R43: mogelijkheid tot latere huidgevoeligheid

### **15. Voorschriften VOC verordening:**

VOC gehalte : 113gr./L

Cat: e-WG

Grenswaarden: vanaf 01-01-2007 150gr./L -/- vanaf 01-01-2010: 130 gr./L