



**ORIGINAL**  
AUTHENTIEKE LIJNOLIE VERF

## JACHTLAK | Product Informatie Blad

2012.10 – rev 3

Natuurlijke hoogglans jachtlak op basis van lijnolie en Chinese houtolie. Houtvoedend en hoogelastisch voor optimale bescherming van blank hout.

### Eigenschappen

- Prachtige, bolle hoogglans
- Duurzaam elastisch
- Houtvoedend en zeer goed hechtend

### Profiel

Jachtlak heeft een mooie bolle glans, is duurzaam elastisch (kenmerkend voor lijnolie), vult goed en hecht optimaal. Jachtlak is prettig te verwerken en ruikt aangenaam. Doordat Jachtlak zeer goed vochtafsluitend is, is zij ook te gebruiken om omkanten van kozijnen te beschermen en inhoudsstoffen te isoleren.



### Samenstelling

Ons verfab is voortdurend op zoek naar de minst schadelijke en meest effectieve grondstoffen. Op moment van publicatie geldt:

JACHTLAK bevat minimaal 75% natuurlijke grondstoffen.  
(water, herwinbare plantaardige stoffen en minerale stoffen)

- Bindmiddel : Lijnolie-Standolie, tungolie en fenolhars
- Pigment : n.v.t.
- Vulstof : n.v.t.
- Hulpstof : Co-Zr-droger (los verkrijgbaar als Droogmiddel), alifatische koolwaterstof
- Verdunning : Gomterpentijn en sinasterpeen



Verpakking	1 liter blik
Rendement	10 - 12 m <sup>2</sup> /liter, afhankelijk van de ondergrond
Stofdroog	Ca. 4 uur
Overschilderbaar	na 24 uur
Dichtheid	ca. 0,94 kg/liter
Glans	Bolle Hoogglans, > 90 G.U.
Elasticiteit	> 7 mm Erichsen
Vaste-stofgehalte	ca. 63 %-gew, ca. 61 %-vol
VOS-gehalte	< 342 g/l
Houdbaarheid	In gesloten verpakking minimaal 2 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.



## JACHTLAK | Product Informatie Blad

### Ondergrond

De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vetvrij te zijn.

Nieuw werk : Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout niet hoger zijn dan 18%. Schuren en scherpe kanten goed afronden.

Bestaand werk: loszittende, gebarsten of gebladderde verflagen verwijderen. Goed ontvetten en mat schuren met fijn schuurpapier. Kale plekken behandelen als nieuw werk.

### Verdunnen

JACHTLAK kan worden verdund met LYNOTYN universele verfverdunner of met zuivere gomterpentijn. Maximaal 25% verdunning toevoegen.

### Gereedschap

Gebruik een kwast of roller of spuit. Het gereedschap vóór aandrogen met LYNOTYN universele verfverdunner of met zuivere gomterpentijn reinigen.

### Applicatie

**Let op: vóór gebruik Droogmiddel toevoegen!** Maximaal 5% toevoegen en 3 minuten goed roeren.

Jachtlak kan iets aangekleurd worden voor een transparante kleuring van het hout en voor extra bescherming van het hout tegen veroudering door (UV-)licht. Maximaal 3% Kleurpigment in Olie toevoegen.

Nieuw werk : minimaal 4 lagen aanbrengen tot een goed gevulde laagopbouw is verkregen. De eerste 1-2 lagen met 10 - 25% verdunnen, voor het aflakken 0 - 5% verdunnen, afhankelijk van de zuiging van het hout. Bij het gebruik van Jachtlak als isoleerlaag voor bloedende houtsoorten met 25% verdunnen.

Bestaand werk : Op intacte lagen van reeds gelakt hout volstaan 2 lagen. Tussen de lagen matschuren met fijn schuurpapier.

### Onderhoud

JACHTLAK lakwerk kan met water en een beetje natuurlijk reinigingsmiddel (CLIEN-R of gelijkwaardig) schoongemaakt worden.

Na ontvetten en mat schuren kan een nieuwe laag worden aangebracht.

### Omstandigheden

Niet verwerken bij een temperatuur lager dan +5 °C en/of een relatieve luchtvochtigheid die hoger is dan 80%. Ook moet de

ondergrond-temperatuur ten minste 3°C boven het dauwpunt liggen.

### Droging

Stofdroog	na ca. 4 uur
Kleefvrij	na ca. 6 uur
Overschilderbaar	na ca. 24 uur

Droogtijden gelden bij 20°C, 65 % RLV, normale laagdikte en voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV vertraagt de droogtijd. Onder ongunstiger omstandigheden rekening houden met langere droogtijden.

### Rendement

10 - 12 m<sup>2</sup>/liter, afhankelijk van de ondergrond.. Het rendement kan, afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode, afwijken.

### Levorm

1 liter blik.  
Het nog toe te voegen Droogmiddel is apart leverbaar.

### Opslag/transport

Koel bewaard in goed gesloten originele verpakking in een geventileerde ruimte. Na opening beperkt houdbaar. Ongevoelig voor vorst.

### Veiligheid

**Product bevat drogende olie. Doeken e.d. met drogende olie kunnen door broei ontbranden: uitgevouwen laten drogen of onder water bewaren.**

Bevat gomterpentijn en sinasterpeen. Ontvlambaar. Irriterend voor de huid. Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid. Vergiftig voor in het water levende organismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken. Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Afval niet in de gootsteen werpen. Draag geschikte handschoenen. In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Meer veiligheidsinformatie dan vermeld staat op het etiket, kunt u ontlennen aan het Veiligheidsinformatieblad (VIB).

### Meer informatie

[www.ursapaint.nl](http://www.ursapaint.nl) - [www.aquamaryn.nl](http://www.aquamaryn.nl)

### Helpdesk

Tel: +31 (0) 255 - 54 84 48