

BIOFA 2052

WERKPLANKOLIE

EIGENSCHAPPEN

Werkplankolie is een natuurlijke olie zonder oplosmiddelen en met een goede weerstand tegen wijnvlekken, koffievlekken, vruchtensappen en anderen (DIN 68 681 T 1B) ; eveneens geschikt voor speelgoed (EN 71,3). Dringt diep in het hout, anti-statisch. Doet de structuur en de natuurlijke tint van het hout heropleven. Satijnglanzende afwerking, microporeus en waterafstotend.

SAMENSTELLING

Lijnolie, houtolie, ricinusolie, colofoniumharsester, microwas, zinkoxide, cobaltoctoaat-, zirconium- en mangaansiccatieven, butanooxime (anti-velvorming).

TOEPASSINGSGBIED

Voor houten werkplanken in keuken en badkamer. Zowel grondering als afwerking.

TOEPASSING

1. voorbereiding van de ondergrond

De ondergrond dient droog te zijn (vochtigheidsgraad minder dan 14%), schoon en ontdaan van alle vetvlekken. De temperatuur mag niet lager zijn dan 16°C (lagere temperaturen veroorzaakt problemen bij het drogen). Een laatste schuurbeurt met korrel 240.

2. grondlaag

Product klaar voor gebruik. Breng een overvloedige laag olie aan met borstel, doek of rol. Herverdeel de olie na 20 à 30 minuten op plaatsen waar de olie reeds in het hout ingedrongen is. Verwijder het teveel en polier met een doek of een viltschijf (witte viltschijf en orbitale schuurmachine).

3. afwerking

Breng de volgende dag een fijne laag olie aan met een doek en handel zoals bij de grondlaag. Afhankelijk van de poreusheid van het hout dient met daags nadien een derde laag aan te brengen.

Een voorafgaandelijke test is aangewezen. Vermijd een teveel aan olie aan het oppervlak (glans!)

Belangrijk: tijdens het toepassen en het drogen, de lokalen goed verluchten en ventileren.

4. schoonmaak van het materiaal

Reinigen met Napona BIOFA 2090 (aangelengd) of met Verdunner BIOFA 0500.

5. onderhoud van de behandelde oppervlakken

Gebruik voor het dagelijks onderhoud van de werkplank de zeep NACASA BIOFA 4010. Voor het heropfrissen van het hout: eerst reinigen, eenmaal opgedroogt, handel zoals beschreven onder nummer 1.

Voor werkplanken die sterk belast worden, olie maandelijks.

DROOGTIJD

Droog na 12 à 24 uur (18 - 22°C / 50-55% vochtigheidsgraad). Een optimale weerstand en volledige uitharding wordt bekomen na 7 dagen.

VERBRUIK / RENDEMENT

Verbruik : 10 à 20ml/m², rendement tot 50 m²/liter afhankelijk van de poreusheid van het hout.

BEWARING

Droog en koel bewaren. Verwijder het vlies dat mogelijks ontstaat bij reeds geopende verpakkingen.

Sluit de verpakking hermetisch.

VERPAKKING

250ml in glazen flesjes,
750 ml, 2,5L in metalen blikken.

VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Verwijderd houden van elke warmtebron. Gedrenkte doeken laten drogen, verwijderd van elke warmtebron (gevaar voor zelfontbranding), of ophangen na gedrenkt te hebben in water. **Ook natuurlijke producten dienen buiten het bereik van kinderen te worden gehouden.** Er kan zich aanvankelijk even een typische geur verspreiden, toe te schrijven aan het gebruik van natuurlijke grondstoffen.

Een contact met het product kan een allergische reactie veroorzaken. Schadelijk voor waterorganismen.

RECYCLAGE

Overschotten niet in de riolering gieten: laten opdrogen. Opgedroogde overschotten kunnen gemakkelijk gerecycleerd worden samen met het huisvuil.

Breng lege verpakkingen en niet opgedroogde resten naar het containerpark.

Recyclage: vloeibaar afval EAK 080111

De in dit document beschreven producten werden ontworpen om te beantwoorden aan welomschreven functies zoals hierboven vermeld. De raadgevingen hebben slechts een indicatieve waarde, de gebruiksomstandigheden dienen conform te zijn met de geldende normen. Elke toepassing die niet expliciet vermeld is in onderhavig document, dient voorafgaand aan de uitvoering der werken het voorwerp uit te maken van een consultatie en een schriftelijk bindend akkoord van BIOBAT bvba. De in deze fiche aangebrachte inlichtingen zijn gebaseerd op onze huidige kennis en zijn het resultaat van test waarbij de objectiviteit voorop staat. Rekening houdend met de voortschrijdende technische evoluties, is ons cliënteel er toe gehouden om de geldigheid van deze fiche na te trekken bij onze diensten, dan wel of deze werd vervangen door een recente editie.