



Renovatie afwerkingslazuur op oliebasis

2-5xxx

1 Korte omschrijving

Lazuur op oliebasis voor de renovatie en behandeling van houten oppervlakken die vroeger met olie-gedragen lazuren werden behandeld. Waterdamp doorlatend en weersbestendig. Het is een gelvormige beschermende afwerkingslaag voor hout, zowel binnen als buiten toe te passen. De Ecotec afwerkingslazuur wordt gebruikt als eindafwerking op door met Ecotec voorbehandelingslazuur behandelde houtdelen (2-5002/2-5904).

2 Inhoud

De inhoud is afhankelijk van de pigmentatie die wordt toegepast. De basisinhoud voor de kleurloze lazuur bedraagt 0,68 L - 2.25 L - 9 L

3 Verbruik:

Per laag 70-90 ml / m² of 11-14 m² / L, afhankelijk van de pigmentatie en de ondergrond.

4 Kleuren:

Standaard kleuren:

Kleurloos	: 2-5002 - 2-5004
Grenen	: 2-5102 - 2-5104
Notelaar	: 2-5202 - 2-5204
Eik	: 2-5302 - 2-5304
Mahonie	: 2-5402 - 2-5404
Teak	: 2-5502 - 2-5504
Wit	: 2-5802 - 2-5804
Ebbehout	: 2-5902 - 2-5904

(kleurloos en ebbehout enkel binnen)

Naast de standaardkleuren kunnen ook de meeste RAL en NCS S kleuren worden aangemaakt. Let op: lichte afwijkingen met reeds toegepaste NCS of RAL kleuren zijn mogelijk! Voer daarom eerst een test uit op een klein oppervlak.

Opmerking: "Kleurloos" is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Lichtere kleuren, vooral in het witte bereik vragen meer opvolging qua onderhoud en nabehandeling. De kleur ebbehout zorgt voor een extra opwarming door zonlicht van het hout waardoor barsten en harsstroming kunnen optreden.

5 Verdunning:

Het product is klaar voor gebruik.

6 Droogtijden

Referentiewaarde: Afhangelijk van de temperatuur en vochtigheid: Stofdroog na ca. 3-6 uur overschilderbaar na ongeveer 12-24 uur

7 Toepassingen

Als transparante, weerbestendige bescherming van alle soorten hout in het interieur en exterieur, wandbekleding, speelgoed en meubelen... Speciaal voor de renovatie van oppervlakken die vroeger reeds met een op olie gebaseerde lazuur werden behandeld. Niet aanbevolen voor hout dat in direct contact met de grond staat. Ook niet geschikt voor vloeren en trappen. Voor vloeren, trappen en dergelijke mechanisch sterk belaste houtdelen adviseren wij de Ecotec vloeroliën of Ecotec ProAqua parketlak-vernissen aan.

8 Eigenschappen:

8.1 . technische Details

Transparant, waterbestendig, weer- en slijtvast. Beschermt en voedt het hout en waterdamp doorlatend, accentueert de natuurlijke houtnerf.

8.2 . biologische eigenschappen

Ecotec renovatielazuur wordt gemaakt op basis van niet-toxische natuurlijke materialen en is op een milieuvriendelijke wijze gefabriceerd. Veroorzaakt geen elektrostatische oplading. Door zijn samenstelling is de Ecotec afwerkingslazuur veilig in gebruik voor mens en milieu.

9 verwerkingsvoorschriften:

gelvormige consistentie, goed roeren voor gebruik.

9.1 . verwerkingstemperatuur:

Ecotec renovatielazuur mag niet worden verwerkt onder de 8 ° C (lucht en ondergrond).

9.2 . voorbereiding:

Inspectie van het substraat volgens VOB, deel C, DIN 18363, paragraaf 3.1. BSF 18 noot. De ondergrond moet droog, absorberend en stabiel en geschuurd zijn. Niet hechtende coatings volledig verwijderen. Verweerde verflagen wegschuren (K 150 - K240). Vervang beschadigde houtdelen. Bij olie- en harsrijke houtsoorten de zichtbare harsen verwijderen.

9.3 . verwerking:

Buiten: minstens 1 laag Ecotec voorbehandelingslazuur aanbrengen, binnenshuis volstaat 1 laag. Tussen de lagen opschuren met K150 - K240. Daarna afwerken met de Ecotec afwerkingslazuur.

10 gereedschap:

Kwast of geschikte spuitapparatuur zoals Airmix.

Gereedschappen na gebruik reinigen met Ecotec isoparaffine.

11 Bewaring:

Afgesloten op een koele maar vorstvrije plaats.

12 samenstelling:

Alkydhars alifatische koolwaterstoffen, droogmiddelen, huidverhinderingsmiddelen, wassen, silicagel.

Specificaties: Gegevens afhankelijk van de pigmentatie.

Soortelijk gewicht (dichtheid): ongeveer 0,9 g / ml;

13 veiligheid:

Speciale opmerking voor de verwerking van oliën, vernissen en glazuren: Product is brandbaar. Tijdens de verwerking niet roken of open vuur gebruiken. Tijdens en na gebruik, de kamers goed ventileren. Contact met de huid kan allergische reacties veroorzaken. Ook niet-giftige verfproducten buiten het bereik van kinderen bewaren.

14 Verwijdering:

Verfresten laten drogen en afvoeren in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

15 Eisen van de VOC regelgeving:

VOC - gehalte (g / l): < 400 - Categorie: e - Type: Lb

Limieten voor maximaal VOC-gehalte:

Fase II van 01/01/2010 (g / l): 400

De gegevens van deze Technische Fiche dienen als hulpmiddel voor handelaars en gebruikers. De gebruiker dient steeds na te gaan of het product gepast kan gebruikt worden op de betreffende doel of ondergrond. De Ecotec verven worden geproduceerd door Ecotec Naturfarben GmbH en worden verdeeld in de Benelux door:

Ecotec Natural Paints

info@ecotec-naturalpaints.be

www.ecotec-naturalpaints.be