



EIGENSCHAPPEN

- Lijnoliestopverf op basis van lijnolie en calciumcarbonaat
- Voor het instoppen van enkel glas
- Moet overschilderd worden zodra er voldoende velvorming is (eerste laag binnen 7-21 dagen aanbrengen, eindlaag binnen 28 dagen aanbrengen)
- Goede kleefkracht
- Krimpt niet
- Enkel voor buitengebruik

TOEPASSINGEN

- Geschikt voor beglazing van enkel glas in houten, metalen of betonnen kaders
- Bij toepassing op ijzer, moet er ook **Rametal** verharder gebruikt worden
- Voor een snelle uitharding, kan men **00 Extra** mengen met de verharder **Rametal**, zoals voorgeschreven
- Voor niet poreuze ramen steeds mengen met de verharder **Rametal**

TECHNISCHE GEGEVENS	
Karakter	Velvormend en verstijvend
Dichtheid	2,10 g/cm ³
Hechting	Goede hechting op droge en zuivere ondergronden
Overschilderbaar	Verplicht binnen 1 maand, met synthetische verf of olieverf. Ook geschikt voor verf op waterbasis.
Krimp	Nihil
Voegafmetingen	Minimaal 10 x 10 mm ; maximaal 25 x 25 mm
Verwerkingstemperatuur	+5°C - +30°C
Houdbaarheid, bij stockage in de originele verpakking in koele en droge condities	Min. 12 maanden

00 Extra bruin: idem, met toevoeging van 1,5% oxydebruin.

VERPAKKING EN KLEUR
24 potten van 500 g/doos
Wit, bruin
12 potten van 1 kg/doos
Wit, bruin
Pot van 5 kg
Wit, bruin
Pot van 10 kg
Wit, bruin
Pot van 25 kg
Wit, bruin

GEBRUIKSAANWIJZING

- Voor gebruik moet nagegaan worden dat de stopverf compatibel is met alle beglazingsmaterialen waarmee het in aanraking komt.
- Ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn; losse delen verwijderen.
- Voorbehandeling van de ondergrond is vereist: vernis of grondverf.
- Breng de stopverf aan op de traditionele manier.

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze bepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

VEILIGHEID

Gelieve de veiligheidsfiche te raadplegen.

BEPERKINGEN

- Niet toepassen met dubbel glas, gelaagd glas, plexi, polycarbonaat en in contact met siliconen
- Voor niet poreuze ramen steeds mengen met de verharder **Rametal**, of de uitharding gebeurt veel te traag
- Is verplicht te verven, omdat de mastiek te snel schilfert en te weinig kan meebewegen indien niet geschilderd. Geschilderde mastiek zal niet zo hard worden, omdat de lucht er niet meer goed aan kan.
- Niet overschilderen met verf met sterke solventen zoals xyleen.

TECHNISCHE GOEDKEURINGEN



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Deze fiche vervangt alle voorgaande. De gegevens op dit documentatieblad zijn volgens de laatste labogegevens samengesteld. Technische karakteristieken kunnen aangepast of veranderd worden. Er wordt geen aanspraak gemaakt op volledigheid. Vóór het gebruik is het noodzakelijk dat u zich ervan verzekert dat het product geschikt is voor deze welbepaalde toepassing. Hiertoe zijn voorafgaande testen noodzakelijk. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.