



TOPLIN
PROFESSIONELE SCHILDERSVERF

AFLAK GLANS | Product Informatie Blad

2012.06 – rev 2

Professionele natuurlijke aflak op basis van lijnolie-standolie. Met veresterde oliën versterkt voor snellere droging en langer glansbehoud.

Eigenschappen

- Geschikt voor regulier vastgoedonderhoud
- Mooie strakke vloeiing
- Prachtige bolle hoogglans
- Uitstekende buitenduurzaamheid
- Verkrijgbaar in vrijwel elke kleur

Profiel

TOPLIN AFLAK GLANS is gemaakt van lijnolie-standolie, veresterde oliën en de beste pigmenten. De ideale natuurverf voor regulier vastgoedonderhoud.

TOPLIN AFLAK GLANS kenmerkt zich in het bijzonder door een prima standvermogen, een mooie, strakke vloeiing, een prachtige bolle glans, goede dekking en een uitstekende buitenduurzaamheid. Vrijwel elke kleur is leverbaar via ons kleurenmengsysteem.



Samenstelling

Ons verflab is voortdurend op zoek naar de minst schadelijke en meest effectieve grondstoffen. Op moment van publicatie geldt:

TOPLIN GLANS WIT bevat minimaal 81% natuurlijke grondstoffen. (hernieuwbare plantaardige stoffen en minerale stoffen)

- Bindmiddel : Lijnolie-Standolie, Veresterde Plantaardige Olie
Pigment : Titaanwit
Vulstof : Zwaarspaat (Bariumsulfaat)
Hulpstof : Ca-Zr-droger, Organische Stikstofverbinding, Bentoniet klei, Vet-alcoholsulfaat, Alifatische koolwaterstof
Verdunning : Gomterpentijn



Verpakking	1, 2½ en 5 l
Rendement	10 – 12 m ² /l, afhankelijk van de ondergrond
Stofdroog	ca. 4 uur
Overschilderbaar	na ca. 16 uur
Dichtheid	ca. 1,2 kg/l
Glans	ca. 90 gloss units(60°) na doordroging
Elasticiteit	> 8 mm Erichsen
Vaste-stofgehalte	ca. 43 %-gew/ ca. 42 %-vol
VOS-gehalte	< 296 g/l
Houdbaarheid	in gesloten verpakking minimaal 2 jaar houdbaar. Na opening beperkt houdbaar.

Bovenstaande technische specificaties gelden voor TOPLIN WIT. Voor diverse kleuren kunnen afwijkingen gelden.

AFLAK GLANS | Product Informatie Blad

Ondergrond

De ondergrond dient draagkrachtig, schoon, droog en vetvrij te zijn.

Nieuw werk : geveltimmerwerk moet voldoen aan de eisen, gesteld in de KVT '95. Voor een optimaal resultaat mag het vochtgehalte van het hout niet hoger zijn dan 18%. Scherpe kanten goed afronden. Gronden (80 µm droog) met TOPLIN GRONDVERF (zie het desbetreffende productinformatieblad).

IJzer en staal : voorbehandelen met een geschikte roestwerende primer volgens de specificaties van de leverancier en gronden met TOPLIN GRONDVERF.

Bestaand werk : loszittende, gebarsten of gebladderde lagen verwijderen. Goed ontvetten met een daartoe geëigend middel, naspoelen met schoon water en goed mat schuren. Kale plekken behandelen als bij nieuw werk.

Verwerking

Voor gebruik minimaal 3 minuten oproeren

Gereedschap

Met roller of kwast.

Verdunnen

TOPLIN kan worden verdund met LINOTYN universele verfverdunner of met zuivere gomterpentijn.

Applicatie

Nieuw werk : na gronden 1 à 2 lagen aanbrengen (70 - 80 µ nat per laag = ca. 40 µ droog per laag).

Onderhoud

De eerste maanden het schilderwerk regelmatig reinigen met schoon water om vuilaanhechting in de dan nog zachte laag te voorkomen.

Omstandigheden

Ondergrond- en omgevingstemperatuur tijdens verwerking en droging moet + 10°C of hoger zijn. Relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 80%. Ook moet de ondergrondtemperatuur bij aanbrengen ten minste 3°C boven het dauwpunt liggen.

Droging

Stofdroog	na ca. 4 uur
Kleefvrij	na ca. 6 - 7 uur
Overschilderbaar	na ca. 16 uur

Droogtijden gelden bij 20°C, 65 % RLV, normale laagdikte en voldoende ventilatie. Een lagere temperatuur en/of hogere RLV vertraagt de droogtijd. Onder ongunstiger omstandigheden rekening houden met langere droogtijden.

Rendement

10 - 12 m²/liter, afhankelijk van de ondergrond. Het rendement kan, afhankelijk van de ondergrond en de applicatiemethode, afwijken.

Levervorm

Op bestelling o.v.v. kleurnummer. In 1, 2½ en 5 l.
Vrijwel elke kleur is leverbaar via ons kleurenmengsysteem.

Opslag/transport

Koel bewaard in goed gesloten originele verpakking in een geventileerde ruimte. Na opening beperkt houdbaar.

Veiligheid

Product bevat drogende olie. Doeken e.d. met drogende olie kunnen door broei ontbranden: uitgevouwen laten drogen of onder water bewaren.

Ontvlambaar. Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Buiten bereik van kinderen bewaren. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Bevat plantaardige Terpentijnolie en 2-butanonoxim. Kan een allergische reactie veroorzaken. EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/d) is: 300 g/l. Dit product bevat max. 296 g/l VOS

Zie voor meer informatie het bijbehorende veiligheidsinformatieblad.

Meer informatie

www.ursapaint.nl - www.aquamaryn.nl

Helpdesk

Tel: +31 (0) 255 - 54 84 48