



KEIM Fixatief

1. Productomschrijving

KEIM Fixatief is een bind-, verdunnings-, en fixeermiddel op basis van puur vloeibaar kaliumsilicaat (waterglas) geschikt voor de KEIM'sche mineraalverven met de hoogste levensduur.

2. Toepassingsgebied

KEIM Fixatief dient als bindmiddel en verdunning voor de pure, 2-componenten KEIM Silicaat verfsystemen: KEIM Purkristalat en KEIM Decorverven (B-techniek). KEIM Fixatief kan ook worden toegepast als verdunning in het KEIM Granital systeem en het KEIM Quarzil systeem.

Met verdund KEIM Fixatief kunnen sterk zuigende minerale ondergronden qua zuiging gereguleerd en gereduceerd worden (voorlijmen) of zandende minerale ondergronden gefixeerd of verstevigd worden.

3. Producteigenschappen

KEIM Fixatief verkieselt onoplosbaar met de ondergrond, is zeer (damp) doorlatend, zeer weersbestendig en absoluut onbrandbaar. Keim Fixatief bevat geen organische bestanddelen.

- verkieselt onoplosbaar met de ondergrond
- weersbestendig
- niet filmvormend
- extreem waterdampdoorlaatbaar
- hoge bindingskracht
- fixerend
- onbrandbaar
- UV bestendig
- schimmelwerend
- bestand tegen schadelijke gassen
- bestand tegen oplosmiddelen
- gunstige milieubalans
- volkomen bouwbiologisch

Technische kenmerken

- Dichtheid : ca. 1,17 g/cm³
- PH-waarde : ca. 11,3

Kleur: Geel, transparant

4. Verwerkingsvoorschriften

Ondergrondvoorbereiding:

De ondergrond moet draagkrachtig, droog, schoon, stof- en vetvrij zijn.

Verwerking:

Ter voorbehandeling van sterk zuigende ondergronden of zandende ondergronden: KEIM Fixatief, 1:1 of 1:2 met water verdund, met de kwast opbrengen.

Ter aanmenging van de systemen KEIM Purkristalat verf of KEIM Decorverf:
5 kg Verfpoeder mengen in 4 Liter KEIM Fixatief

Ter verdunning van KEIM Purkristalat verf, KEIM Decorverf, KEIM Granital of KEIM Quarzil:
(Zie de technische merkbladen van de producten)

Verwerkingscondities:

De omgevings- en ondergrondtemperatuur dient gelijk of > +5 °C te zijn.

Droogtijden:

Zowel tussen voorbehandeling en grondlaag als tussen de verflagen onderling is een droogtijd van minimaal 12 uur aan te houden.

Verbruik:

Voorbehandeling op een gladde ondergrond:
ca. 0,1 - 0,2 ltr / m² KEIM Fixatief (en ca. 0,1 ltr / m² water).

De aangegeven verbruiken zijn richtgetallen en afhankelijk van de zuiging en structuur van de ondergrond. Exacte hoeveelheden kunnen eventueel op het project middels een proefvlak worden bepaald

Reiniging van gereedschap

Direct na gebruik met water reinigen.

5. Verpakking

4 en 24 Liter blikken



6. Opslag

KEIM Fixatief is 12 maanden houdbaar mits koel en droog opgeslagen. Het product tegen hitte en directe zon beschermen. Aangebroken verpakkingen dienen zorgvuldig weer te worden gesloten.

7. Gevarencodering

Vervalt.

8. Transport codering

Vervalt.

9. Afval

EG- Afvalstoffenbesluit Nr.06 02 99.

Uitsluitend lege verpakking ter recycling aanbieden.

10. Veiligheidsvoorschriften

KEIM Fixatief is alkalisch.

Niet te behandelen oppervlakken (zoals glas, natuursteen, keramiek, hout etc.) door juiste voorzorgsmaatregelen beschermen. Spetters op aangrenzende vlakken direct met veel water oplossen en verwijderen.

Ogen en huid tegen spetters beschermen.

Buiten het bereik van kinderen bewaren.

In geval van twijfel over de ondergrond en/of de verwerking, raadpleeg onze adviseur. De door ons gegeven adviezen en werkmethoden worden gegeven in functie van de laatste ontwikkelingen van onze producten. Wij garanderen de kwaliteit van onze producten, maar kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden in verband met de verwerking ervan. Wij leveren uitsluitend volgens de algemene verkoopvoorwaarden (VVVF).